



## ■電子材料

製品名 Articles	白色度 Whiteness (%)	水分 Moisture (%)	見掛け密度 Apparent Density (g/ml)	メーイアン径 D50 Average Particle Size ( $\mu\text{m}$ )
FL108	97	0.3	0.17	8
ML115	96	0.2	0.29	13
MG115	94	0.2	0.33	14
RL119	95	0.1	0.40	17

電気絶縁性、耐熱性の向上、ドリル摩耗の改善に使用されております。