



富士タルク特殊製品の品質特性(代表値)

Quality Data

製品名 Articles	白色度 Whiteness (%)	水分 Moisture (%)	見掛け密度 Apparent Density (g/ml)	メディアン径 D50 Average Particle Size (μm)
圧縮グレード				
FH105F	96	0.3	0.50	5
FH106F	95	0.3	0.50	6
FH205F	93	0.3	0.50	5
FH206F	93	0.3	0.50	6
FH108F	95	0.3	0.50	8
化粧品準拠グレード				
FL108	97	0.3	0.17	8
FG106	96	0.3	0.16	6
MG115	94	0.2	0.33	14
RL217	93	0.2	0.50	20
医薬品準拠グレード				
FL108	97	0.3	0.17	8
ML115	96	0.2	0.29	13
表面処理グレード				
FH104S	96	0.3	0.13	4
FH105S	96	0.3	0.15	5
ML112S	95	0.2	0.29	13
MG115S	94	0.2	0.33	14

ポリオレフィン等合成樹脂製品容器包装等に関する自主基準


B 確認証明書

会員番号 B51


登録番号	[B]NJ-0561	[B]NJ-0764	[B]NJ-1094	[B]NJ-1697	[B]NJ-1698	[B]NJ-1846	[B]NJ-2001	[B]NJ-2016
分類記号	Ia-4-N-S	Ia-4-N-S	Ia-4-N-S	Ia-4-N-S	Ia-4-N-S	Ia-4-N-S	Ia-4-N-S	Ia-4-N-S
銘柄名	PKP-80	RL119	XE-13	LMK-100	PKP-53S	FH104	TP-A25	FG106
	PKP-76	RL217	XE-11	LMR-200	PKP-02	FH104A	-	FS404
	PKP-53	RH415	LMS-200	LMS-300	-	FH105	-	FS205
	NK-48	ML110	-	LMG-100	-	FH106	-	FH105F
	-	ML112	-	LMP-90	-	FH108	-	FH106F
品名	PE,PP,PMP,PB-1,BDR,PS,AS,ABS,PPE,PAN,FR,MS,PA,PET,PC,PVA,POM, PBT,PASF,HBP 用充填剤							
制限内容	J PLに制限のないもの、又は品質制限のみのも							

登録番号	[B]NJ-2017	[B]NJ-2618	[B]NJ-2619	[B]NJ-2622	[B]NJ-13877	[B]NJ-13878	[B]NJ-13879
分類記号	Ia-4-N-S	Ia-4-N-S	Ia-4-N-S	Ia-4-N-S	Ia-4-N-S	Ia-4-N-S	Ia-4-N-S
銘柄名	MP-A25	3FC	ML313	硫バリ	MF-3	MT-7	DS-34
	-	LMR-100	MG113	MF-6	KP タルク	NK-64	MT-6B
	-	LMS-150	MG115	-	LMS-200F	-	LMP-100
	-	MP-A20C	MS412	-	LMS-300F	-	PKS-51
	-	CPF-7	-	-	-	-	-
品名	PE,PP,PMP,PB-1,BDR,PS,AS,ABS,PPE,PAN,FR,MS,PA,PET,PC,PVA,POM, PBT,PASF,HBP 用充填剤						
制限内容	J PLに制限のないもの、又は品質制限のみのも						


タルク電子顕微鏡写真




FH104
5000倍



FH105
5000倍



ML112
3000倍



RL217
1000倍