



■樹脂、プラスチック

製品名 Articles	白色度 Whiteness (%)	水分 Moisture (%)	見掛け密度 ApparentDensity (g/ml)	メーアン径 D50 Average Particle Size (μ m)
FH104	96	0.3	0.13	4
FH105	96	0.2	0.15	5
FH106	95	0.3	0.16	6
FH108	95	0.3	0.17	8
FL108	97	0.3	0.17	8
FG105	96	0.3	0.14	5
FG106	96	0.3	0.16	6
FH205	93	0.3	0.16	5
FH206	93	0.3	0.18	6
FS404	89	0.4	0.15	5
ML110	95	0.2	0.22	11
ML112	95	0.2	0.29	13
ML115	96	0.2	0.29	13
MG113	95	0.2	0.27	12
MG115	94	0.2	0.33	14
MS410	87	0.3	0.24	10
MS412	87	0.3	0.30	12
RL119	95	0.1	0.40	17
RL217	93	0.2	0.50	20
RG319	90	0.2	0.51	19
RH415	87	0.3	0.42	14
RS415	87	0.3	0.45	15
RS515	83	0.3	0.47	15
RS613	78	0.4	0.42	13

剛性改良、耐熱性改良、寸法安定性改良、核剤効果に使用されています。